

Codice Articolo **T23649K** **OD FR MAGNETIC RC**

Composizione **PL 100%**

Peso (gr/mtl) **859.2 ± 5**

Metro Quadro **574.00** Altezza Cm. **140**

Lavaggio Acqua



30 gradi D

Candeggio



Non candeggiare

Stiratura



Un puntino

Lavaggio Secco



Limitazioni P*

Asciugatura



Non asciugare

Test	Norma	Valore
ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 12947-2	>100000 N° SFREG.
COLOUR FASTNESS TO RUBBING WET	UNI EN ISO 105 X12	5 GREY SCALE
COLOUR FASTNESS TO RUBBING DRY	UNI EN ISO 105 X12	5 GREY SCALE
COLOUR FASTNESS TO LIGHT	UNI EN ISO 105 B02	7/8 BLU SCALE
PILLING	UNI EN ISO 12945-2	5 GRADO
CIGARETTE TEST	BS 5852 1 2	PASS
CLASSE 1IM	UNI 9175 IMBOTTITO	PASS
B1	DIN 4102 B	PASS
M1	NF P 92 507	M2
MATCH TEST	BS 5852 1 2	PASS
COLOUR FASTNESS TO LIGHT - HIGH TEMPERATURE	UNI EN ISO 105 B04:1994	7/8 BLU SCALE
CIGARETTE TEST	UNI EN 1021-1:2014	PASS P./N.P.
MATCH FLAME TEST	UNI EN 1021-2:2014	PASS P./N.P.
CRIB 5	BS 5852:2006	PASS P./N.P.
TECHNICAL BULLETIN 117-2013	TB 117:2013	PASS P./N.P.
COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	UNI EN ISO 105-E02:2013	5 GREY SCALE
COLOUR FASTNESS TO WATER CHLORIDE	UNI EN ISO 105-E03:2010	4/5 GREY SCALE



RINO MASTROTTO

Jacqart S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Bulciago (LC), Via Roma 76, Italy
Tel +39 031 692222 info@jacqart.it

Numero REA LC-419668

Capitale Sociale € 200.000

Iscrizione Reg. imprese Lecco 04096370137

www.jacqart.com

C.F. e P.IVA 04096370137
jacqart@legalmail.it